ANTICORIT RP 4107 LV
福斯触变型清洗防锈油 RP 4107 LV

性能概述

ANTICORIT RP 4107 LV 是一款低流失、低粘度防锈油，适用于各种场合的防锈。

ANTICORIT RP 4107 LV 确保了在凝结交变气候和酸性环境下储存时卓越的持久性能。出色的防锈性能适用于所有种类的冷轧表面，如电解镀锌、热镀锌、钢合金化热镀锌、预磷化和微磷化表面。

ANTICORIT RP 4107 LV 越来越多的被应用于 CKD 部件的运输保护和发动机、发动机部件或车身零件毛坯的长久防锈保护。

ANTICORIT RP 4107 LV 具有良好的成膜性能，可用中性或碱性的水性清洗剂轻易清除。其触变性赋予了ANTICORIT RP 4107 LV 低流失性能。

产品特点

- 低流失性
- 卓越的防锈性能
- 使用简单
- 易于清除
- 通用性

规格

ANTICORIT RP 4107 LV 符合以下标准：

- VW 标准 QP A 001
  - 防锈 (3.4.3) 和 DIN 51 386-1
  - 可清除性 (3.10)
- OPEL 规格 B 440 0648
- DBL 6747.05

应用范围

- ANTICORIT RP 4107 LV 用于黑色金属材料半成品的防锈保护，尤其适用于冷轧钢表面。还可以作为非露天仓储及运输过程中的防锈剂使用，尤其适用于恶劣环境下对最佳防锈和易清洗性的要求较高的场合。
- ANTICORIT RP 4107 LV 特别适用于钢卷和钢板的清洗以及冷轧钢板的防锈保护。
- ANTICORIT RP 4107 LV 的使用方法包括浸涂、喷涂及滚涂。使用时须遵守现行有效的安全规定。建议涂层厚度为每平方米 1 到 2.5 克。
- 冷轧钢板通常使用静电喷涂。静电喷涂和过滤时，建议温度保持在 40 至 65 摄氏度之间。
- 和所有触变型产品一样，长期储存后会发生触变剂沉淀的现象。使用前搅拌均匀即可，质量不会发生改变。

储存条件

如为原装密封储存， ANTICORIT RP 4107 LV 可在 5 到 +40 摄氏度之间保存 36 个月

本产品资料仅供参考，所提供的信息和数据是当前生产的典型值，符合技术规范，可能会有变动。这些数据的准确性，没有任何明确的或暗示的对于产品的适销性、适合何种用途或任何其它保证。以上结论应从使用中得出，但是风险是同产品的使用相联系的。

While the information and figures given here are typical of current production and confirm to specification, minor variations may occur. No warranty expressed or implied is given concerning the accuracy of the information or the suitability of the products.

ANTICORIT RP 4107 LV

福斯触变型清洗防锈油 RP 4107 LV

典型数据

性能	单位	ANTICORIT RP 4017 LV	检测方法
外观		微混浊	目测
色度	-	3.5	GB/T 6540
密度 (15 ºC)	g/cm^3	0.86	GB/T 1884
运动粘度 (40 ºC)	mm^2/s	12.68	GB/T 265
闪点 (开口)	ºC	160	GB/T 3536
清洗性能	-	合格	VW 52.02

以上数据为当前产品的典型数据，而并不等同于技术规范。

本产品资料仅供参考，所提供的信息和数据是当前生产的典型值，符合技术规范，可能会有变动。这些数据的准确性，没有任何明确的或暗示的对于产品的适销性、适合何种用途或任何其它保证。以上结论应从使用中得出，但是风险是同产品的使用相联系的。

While the information and figures given here are typical of current production and confirm to specification, minor variations may occur. No warranty expressed or implied is given concerning the accuracy of the information or the suitability of the products.

TÜVRheinland® CERT ISO 9001, ISO 14001 BS OHSAS 18001 ISO/TS 16949